

# NEOTEXTILE

## Armature Géotextile

**NEOTEXTILE** est une armature polyester de 40-45 gr/m<sup>2</sup> et 60-65 gr/m<sup>2</sup>, utilisée en complément des Résines polyuréthanes ou époxydiques, en plein ou localement, dans le cadre de renforcements des points sensibles.

Le Renfort avec l'Armature **NEOTEXTILE** augmente la Résistance au Poinçonnement, la Cohésion du système appliqué sur les supports mouvants ou hétérogènes, et permet de conserver une consommation constante tout en corrigeant les irrégularités des supports.

### Avantages

- Simplicité d'application - Très bonne absorption
- Haute résistance à la Déchirure et aux Chocs

### Domaines d'Application

- Renforcement en plein des Systèmes de Protection et d'Etanchéité Liquide
- Traitement de Points de Détail : Joints, Fissures, Angles Sortants/Rentrants, Liaisons entre Matériaux
- Stabilisation / Renfort, en plein ou localisés, de Supports mouvants, résilients ou hétérogènes

### Application

Il est recommandé d'utiliser l'Armature **NEOTEXTILE**, en plein ou localement, entre deux couches de même Résine.

- Découper au préalable les lès, morceaux de **NEOTEXTILE** au format des surfaces ou détails, à renforcer.
- Appliquer la 1<sup>ère</sup> couche de Résine utilisée sur la surface à renforcer
- Poser l'Armature **NEOTEXTILE** sur la Résine Fraîche, au fur et à mesure de l'avancement, en superposant les morceaux ou lès, à chaque extrémité ou jonction, avec un recouvrement de 5 à 10 cm.
- Maroufler en suivant à l'aide d'un rouleau sec, l'Armature imprégnée en sous face, afin d'assurer le collage et éliminer les poches d'air pouvant se former à la pose
- Saturer le Renfort avec une 2<sup>ème</sup> couche de Résine afin de former un sandwich résistant, en Méthodes d'Application « Frais sur Frais », ou, « Frais sur Durci », en respectant les délais de séchage et recouvrement des Résines utilisées.

### Systèmes spécifiques en traitement de Points de Détail

Les traitements spécifiques selon la nature des points singuliers sont énumérés et présentés en schéma dans le CCT NEOLASTIC .

### Conditionnement / Stockage

**NEOTEXTILE** est livré en Rouleaux de

- largeur 1 m x 100 ml
- largeur 20 cm x 100 ml
- largeur 10 cm x 50 ml
- largeur 18cm x 10 ml

Les Rouleaux doivent être entreposés à l'abri du soleil, de la pluie et de l'humidité, dans un endroit sec. Dans ces conditions la qualité du produit est garantie en emballage d'origine pendant 24 mois.